

أسفلت طرى

يستخدم فى صناعة لفائف المواد العازلة المستخدمه محليا والذي يتم استخدامه على البارد بواسطة مذيب بترولى مناسب أو تثبيته ميكانيكا - يستخدم فى صناعة المستحلبات البيتومينية .

مواصفة الاسفلت الطرى

النتيجة	الطريقة	الاختبارات
450-255	ج أم د ٥	درجة الغرز عند ٢٥٥س / ١٠٠جم / ٥ ثانية ١,٠مم
45-37	ج أم د ٣٦	درجة حرارة التطرية بطريقة الحلقة والكرة ٥م
500	ج أم د ٩٢	درجة الوميض بجهاز كليفلاند المفتوح ٥ ف (حد أدنى)