

## الأسفلت

### أ- أسفلت عادى (230/170)

يستخدم فى صناعة لفائف المواد العازلة التى تلتصق باللهب و الذى يتم استخدامه على البار د و يتم لصقه بواسطة مذيب بترولى مناسب أو تثبيته ميكانيكيا - يستخدم فى صناعة المستحلبات البيتومينية.

النتيجة	الطريقة	الاختبارات
230-170	ج أم د 5	درجة الغرز عند 25 <sup>0</sup> م / 100 جم / 5 ثانية 0.1مم
45-35	ج أم د 36	درجة حرارة التطرية بطريقة الحلقة والكرة 0م
50	ج أم د 113	القابلية للسحب عند 25 <sup>0</sup> م ، سم (حد أدنى)
390	ج أم د 92	درجة الوميض بجهاز كليفلاند المفتوح 0 ف (حد أدنى)

### ب - أسفلت طرى

يستخدم فى صناعة لفائف المواد العازلة المستخدمه محليا و الذى يتم استخدامه على البار د بواسطة مذيب بترولى مناسب أو تثبيته ميكانيكيا - يستخدم فى صناعة المستحلبات البيتومينية .

النتيجة	الطريقة	الاختبارات
450-255	ج أم د 5	درجة الغرز عند 25 <sup>0</sup> س / 100 جم / 5 ثانية 0.1مم
45-37	ج أم د 36	درجة حرارة التطرية بطريقة الحلقة والكرة 0م
500	ج أم د 92	درجة الوميض بجهاز كليفلاند المفتوح 0 ف (حد أدنى)